

CertainTeed

Enduits à vaporiser pour murs et plafonds

Données sur le produit pour approbation

Description du produit

Les enduits à vaporiser pour murs et plafonds CertainTeed peuvent être utilisés sur les panneaux de gypse et la plupart des autres surfaces de murs et plafonds intérieurs pour leur donner un fini décoratif. Ils sont formulés pour offrir diverses options de décoration, de la discrète « peau d'orange » jusqu'aux effets plus saisissants en passant par les motifs d'éclaboussures.

- **Texture à vaporiser Medium-TEX**
- **Texture à vaporiser Coarse-TEX**
- **Texture à vaporiser Camouflage Maximum**
- **Texture à vaporiser Spanish Tex**
- **Texture à vaporiser Légère renforcée**
- **Texture prémélangé Spray-Lite**

Données sur le produit

Matériau : Poudre ou prémélangé

Couleur : Blanc cassé

Packaging :

Poudre sac de 15 kg – 25 kg (33 lb – 55 lb)

Prémélangé boîtes de 17 L (4,5 gal us)

Pouvoir couvrant :

Le pouvoir couvrant des enduits à vaporiser pour murs et plafonds CertainTeed varie grandement en fonction de la formulation, du type de motif, de l'état du substrat et de la méthode d'application. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant commercial CertainTeed de votre région.

Conservation : Prémélangé – 9 mois dans des conditions d'entreposage adéquates

Poudres – 24 mois dans des conditions d'entreposage adéquates.

Temps de séchage : 24 heures dans des conditions normales.

Entreposage : Les enduits pour murs et plafonds CertainTeed doivent être entreposés dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes, et où ils ne risquent pas d'être exposés à l'humidité. Assurer la rotation des stocks. Les sacs ouverts doivent être refermés de façon étanche avant l'entreposage. Protéger les enduits prémélangés du gel.

Références techniques : Pour plus de renseignements sur l'application des produits de marque CertainTeed, veuillez consulter les documents suivants :

- ASTM C475 : Standard Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board.
- ASTM C840 : Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board.
- GA-214 : Gypsum Association publication « Levels of Gypsum Board Finish ».
- GA-216 : Publication de la Gypsum Association « Recommended Specifications for the Application and Finishing of Gypsum Board ».

Utilisation du produit

Finition des joints

La température de la pièce et du panneau doit être maintenue à 13 °C (55 °F) pendant 48 heures avant l'application, et en permanence jusqu'à ce que le produit soit complètement sec. Une ventilation constante doit être assurée pour que le séchage s'effectue de façon adéquate. Lors de l'utilisation d'un chauffage temporaire, prendre soin d'éviter toute condition de surchauffe ou d'humidité élevée.

Préparation de la surface

La surface doit être parfaitement sèche et exempte de toute trace de saleté, d'huile, de moisissure ou d'autres impuretés.

Apprêt

Appliquer au préalable l'apprêt pour enduit sur toutes les surfaces qui seront recouvertes d'enduit pour rendre leur porosité et leur texture uniformes. Attendre que l'apprêt soit sec avant d'appliquer l'enduit. Se conformer à toutes les instructions du fabricant de la peinture et des matériaux de décoration.

Mélange (poudre)

Se servir d'un récipient propre équipé d'un agitateur à poudre. Pour le mélange initial, ajouter la poudre à la quantité d'eau recommandée tout en agitant pendant l'ajout. Laisser tremper au moins 15 minutes – plus longtemps dans l'eau froide. Remélanger jusqu'à obtenir un mélange crémeux sans grumeaux. Ajouter de petites quantités d'eau, au besoin, pour obtenir une consistance appropriée pour la pulvérisation. Trop d'eau peut donner un fini peu esthétique, un mur manquant de solidité ou

Suite au verso

Nom du travail

Entrepreneur

Date

Produits spécifiés :

Approbation de la proposition
(Tampons ou signatures)

CertainTeed
SAINT-GOBAIN

un fini crayeux. Cela peut aussi faire en sorte que le mélange contienne trop d'air ou de mousse. Prendre note que la température de l'air et du mélange joue sur la viscosité de ce dernier.

Mélange (prémélangé)

Il peut être nécessaire de le diluer avant l'application : la quantité d'eau ajoutée déterminera le type de texture obtenu.

Application

Ne pas appliquer l'enduit avant que l'apprêt ne soit parfaitement sec. Ces produits sont spécifiquement conçus pour être appliqués à la main et par pulvérisation. Pour obtenir le motif voulu, varier la viscosité du mélange, la taille de l'orifice du chapeau d'air ou la pression d'air.

Décoration

Ce produit peut être peint une fois sec. Se conformer à toutes les instructions du fabricant de la peinture et des matériaux de décoration.

Restrictions

- Il n'est pas recommandé de l'appliquer sous la surface du sol ni dans des endroits très humides.
- Peut contribuer au fléchissement des plafonds faits de panneaux de gypse dans les environnements humides. Pour réduire le risque de fléchissement, prendre les précautions suivantes :
- Utiliser le panneau pour plafond intérieur CertainTeed ou le panneau de gypse appliqué perpendiculairement à l'ossature, en respectant l'espacement recommandé pour l'épaisseur des panneaux (voir GA-216, tableaux 1 et 4).
- Ne pas ajouter trop d'isolant sans assurer davantage de support (GA-216, tableau 2). Lorsque les panneaux de gypse supportent l'isolation du plafond et qu'ils sont recouverts d'un matériau de texture à base d'eau, appliqué à la main ou par pulvérisation, n'utiliser que des panneaux de gypse de 15,9 mm (5/8 po) ou des

panneaux pour plafond de 12,7 mm (1/2 po) posés perpendiculairement à l'ossature.

- Contrôler l'humidité relative en assurant une ventilation adéquate avant, pendant et après la pose des panneaux de gypse et l'application du fini.
- Maintenir la température entre 13 °C et 21 °C (55 °F et 70 °F).
- Les panneaux de gypse devraient être parfaitement secs et à la température ambiante avant l'application.
- S'assurer que le composé à joints est parfaitement sec avant d'appliquer les finis décoratifs.
- Ne pas appliquer d'apprêt ni de peinture avant que la couche précédente ne soit sèche.
- L'enduit ne peut être lavé à moins d'avoir été peint.

FS

Les fiches signalétiques (FS) sont disponibles sur notre site Web, www.CertainTeed.com.

Avertissement

La poussière créée par le ponçage peut provoquer une irritation des yeux, de la peau, du nez, de la gorge ou des voies respiratoires. Recourir au ponçage humide pour éviter de créer de la poussière. Éviter d'inhaler la poussière et empêcher le contact avec les yeux. Ce produit contient de la silice. L'inhalation de poussières de silice en suspension dans l'air peut provoquer la silicose, une maladie des poumons invalidante, reconnue pour causer le cancer des poumons. Lors du ponçage, du perçage ou de l'abrasion du produit au cours de l'installation ou de la manipulation :

- (1) Assurer une ventilation adéquate.
- (2) Porter un masque antipoussières ou, si la quantité de poussière excède la limite d'exposition admissible (PEL), un respirateur approuvé par le NIOSH ou la MSHA.
- (3) Mettre en garde les personnes

qui se trouvent dans la zone. (4) Porter une protection pour les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez avec de l'eau tiède courante pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que la saleté/poussière soit retirée.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la fiche signalétique ou communiquez avec le fabricant au 1-800-327-7455.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Garantie

Les méthodes et conditions d'application, telles la température, l'humidité et le degré de dilution, étant indépendantes de sa volonté, CertainTeed Gypsum Canada, Inc. (CertainTeed) ne peut être tenue responsable du résultat si le produit n'est pas utilisé conformément aux directives et aux spécifications, ainsi qu'aux normes reconnues en matière d'application sur cloisons sèches, et les risques liés au mauvais temps ou aux mauvaises conditions de travail n'ont pas été prévus. En tout état de cause, si ce produit s'avère défectueux, la responsabilité de CertainTeed se limite au remplacement du matériau ou au remboursement du prix d'achat, et à cela seulement. Voilà en quoi consiste la responsabilité de CertainTeed. Toutes les réclamations doivent être soumises par écrit à CertainTeed dans les trente jours suivant la constatation. Il se peut par ailleurs que les lois fédérales ou les lois des États accordent des droits non prévus par cette garantie qui ne peuvent être ni modifiés ni exclus.



RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® : CertainTeed Corporation

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES • FONDATIONS
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION • TUYAUX

P.O. Box 860
Valley Forge, PA 19482 États-Unis

www.certainteed.com <http://blog.certainteed.com>

Professionnels : 800-233-8990
Consommateurs : 800-782-8777

© 10-2007 CertainTeed Gypsum Canada, Inc. Rev 07-2013
Imprimé au Canada sur du papier recyclé. CTG-4035