

1er août 2018

## Durée d'entreposage des produits de finition CertainTeed

Chers clients,

L'objectif de CertainTeed est de devenir le fournisseur privilégié de produits et de services de finition en Amérique du Nord. La satisfaction envers les produits peut être améliorée lorsque nos clients reçoivent et utilisent des produits de finition qui ne sont pas âgés au point où leurs caractéristiques de rendement nominal commencent à se détériorer. Afin de respecter ce critère et d'optimiser les quantités en stock, nous avons élaboré la politique suivante.

Dans le but d'éviter que des produits périmés ne se retrouvent entre les mains des utilisateurs (applicateurs), le tableau ci-dessous présente les lignes directrices recommandées. Les dates recommandées par groupe de produits doivent permettre un délai amplement suffisant pour que les réseaux commerciaux puissent vendre le produit qui sera ensuite appliqué avant le début de la dégradation de la qualité du produit. Nous avons tenu pour acquis que le produit a été entreposé comme recommandé (voir ci-dessous). De mauvaises conditions d'entreposage peuvent réduire grandement la durée de vie utile de tous les produits figurant dans le tableau.

| Produits de finition CT                 | Délai maximal pour expédition aux réseaux commerciaux | Délai maximal ciblé pour utilisation |
|---|---|--------------------------------------|
| Composés et textures prémélangés        | 3 mois  | 9 mois                               |
| Composés et textures secs               | 12 mois   | 24 mois                              |
| Composé solidifiant en seaux/sacs       | 6 mois  | 9 mois                               |
| Enduit de surface niveau V              | 9 mois  | 18 mois                              |
| Rubans en papier, boudins et garnitures | Sans date d'expiration                                | Sans date d'expiration               |

### Entreposage des produits :

Protégez les composés prémélangés de la chaleur extrême. Évitez d'exposer les produits à la lumière directe du soleil ou de les placer devant des appareils de chauffage. Protégez les composés prémélangés du gel. Si le produit gèle, laissez-le dégeler très lentement (2 à 4 jours dans un entrepôt à 13 °C/55 °F); le produit peut survivre à un ou deux cycles de gel selon le degré de gel et la formule. Les produits qui ne se mélangent pas pour devenir lisses à l'aide d'une petite quantité d'eau ne doivent pas être utilisés. Les composés à joints doivent être entreposés à des températures de 13 °C (55 °F) pendant au moins 48 heures avant l'application. Les composés solidifiant en sacs ne doivent pas être entreposés directement sur le plancher de béton; un entreposage à sec est requis. Les produits dont la date dépasse celle qui est recommandée ou qui soulèvent un doute peu importe la raison doivent être testés par l'équipe technique de CertainTeed aux fins d'évaluation avant utilisation.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter le (800) 446-5284.